Gummigranulat-Platte (XS)

Die Gummigranulatplatte wird aus Gummigranulaten und einem dauerelastischen Bindemittel hergestellt. Die Oberflächenstruktur ist abhängig von der Sieblinie, d.h. von der Korngrößenverteilung des Gummigranulats und der Dichte der Platte.

Die Elastizität der Platte sorgt für eine gewisse Anpassungsfähigkeit an den Untergrund. Trittschall und Vibrationen werden reduziert. Je nach Dicke und Dichte kann die Wasserdurchlässigkeit variieren.

Produktdaten

Farbdesign	**[Missing translation]**	Gewicht	**2.6 kg/Stück = 2.5 kg/m²**
Montage	**nicht relevant**	Umrechnung	**1 m² = 0.96 Stück**
Außenmaß	**1020 x 1020 x 2 mm**	Nutzmaß	**102 x 102 x 0,2 cm | 1,04 m²**

Eigenschaften

Farbdesign [Missing translation]
[Missing translation]



Material
Das Produkt besteht zu 100 % aus neu hergestelltem EPDM-Granulat in mehreren Mischfarben mit einer Körnung von 1,0 bis 4,0 mm. Granulat aus Altreifen ist nicht enthalten. EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist durchgefärbt und frei von Schadstoffen. Die verschiedenfarbigen Körner ergeben zusammen ein meliertes Bild. Das Granulat ist mit PU-Bindemittel gebunden. In der Oberfläche ist die Körnung deutlich zu sehen, die Struktur ist mittelfein bis grob.

26/11/2026

Gummigranulat-Platte (XS)

Eigenschaften



Innenbereich und geschützter Außenbereich
Für Innenräume und geschützte Außenbereiche. Staunässe und dauerhafte Durchnässung vermeiden.



Farbstabil und UV-beständig
Oberfläche aus EPDM-Granulat: farbstabil und langfristig beständig gegen UV-Strahlung.



Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 12616) – Skalenwert 1: Infiltration ca. 0 mm/h (0 l/(m²·h))

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) – Skalenwert 1: Gleitreibungskoeffizient ca. 0,30

Scheinbare Dichte – Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m³

Abriebfestigkeit – Skalenwert 3: hoch (BS 7188)

Rutschhemmung (DIN EN 16165) – Skalenwert 2: mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 13°, Bewertungsgruppe R10

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 1: spürbare Dämpfung

Druckfestigkeit – Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

26/11/2026